Vloer- en lijnmarkeringsverf · Vloerverf voor industriële omgevingen binnen

Vloerverf 2K-hallencoating

Vloerverf 2K-hallencoating is een extreem slijtvaste en duurzame tweecomponentenverf voor het coaten van industrievloeren binnen, die wordt gemengd uit verf en verharder.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Binnen**
Kleur	**Grijs, Zilvergrijs, Geel, Blauw e.a.**
RAL- & DB-kleur	**RAL 1003, RAL 5017, RAL 7001, RAL 7030 e.a.**
Type	**2-componentenverf**
Gewicht	**7,8–8,2 kg**

- Zeer robuust en duurzaam
- Hoge dekkracht en sneldrogend
- Geschikt voor heftrucks
- Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen
- Siliconenvrij

BESCHRIJVING

Mechanisch is deze aanzienlijk zwaarder belastbaar en chemisch beter bestand dan vergelijkbare eencomponentenverven, en hij is bedoeld voor zwaar belaste vloeren. U gebruikt hem in productieruimtes en werkplaatsen, in magazijnen en distributiecentra en in winkels en verkoopruimtes.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Winkel & detailhandel

EIGENSCHAPPEN

- Hoge bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen
- Decoratief
- Voldoende voor circa 20–25 m² per verpakking van 5 liter
- Verkrijgbaar in vijf kleuren

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	RAL- & DB-kleur	Gewicht
263.20.039	Grijs	RAL 7030	8 kg
263.21.637	Geel	RAL 1003	7,8 kg
263.22.815	Wit	RAL 9016	8,2 kg
263.23.837	Blauw	RAL 5017	8 kg
263.25.357	Zilvergrijs	RAL 7001	8 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Binnen · Type 2-componentenverf · GHS-pictogram GHS07, GHS09 · Signaalwoord Waarschuwing · H- en EUH-zinnen H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412 · P-zinnen P273, P280, P391 · Siliconenvrij Ja · UN-nummer UN 2735, UN 3082 · Classificatiecode C7, M6 · Vulvolume 3,9 l verf + 1,1 l verharder l · Glansgraad Zijdemat · Verpakkingsgrootte 5 liter · Verbruik/rendement 20 - 25 qm · Geschikt voor heftrucks Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

GHS-pictogram	**GHS07, GHS09**	Signaalwoord	**Waarschuwing**
H- en EUH-zinnen	**H302, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H400, H410, H411, H412**	P-zinnen	**P273, P280, P391**
Siliconenvrij	**Ja**	UN-nummer	**UN 2735, UN 3082**
Classificatiecode	**C7, M6**	Vulvolume	**3,9 l verf + 1,1 l verharder l**
Glansgraad	**Zijdemat**	Verpakkingsgrootte	**5 liter**
Verbruik/rendement	**20 - 25 qm**	Geschikt voor heftrucks	**Ja**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De coating hecht op beton, gecoate vloeren, asfalt, egalisatiemiddel, straatstenen en open poreuze tegels. Hij is eenvoudig aan te brengen met een roller, kwast of spuitmethode. Afhankelijk van de staat van de vloer worden twee lagen aanbevolen. Voor de voorbehandeling van minerale en sterk zuigende ondergronden, zoals open poreuze betonvloeren, is 2K Grondverf verkrijgbaar. Deze is oplosmiddelvrij en kleurloos, verbetert de hechting en neutraliseert verontreinigingen door olie, vet en emulsies. Een verpakking van 4,8 liter is voldoende voor circa 40 m². Primer 2K Diepgrond, 4,8 liter en oplosmiddelvrij, is verkrijgbaar als accessoire. Op gecoate ondergronden, zoals epoxyvloeren, wordt een compatibiliteitstest aanbevolen voor de droogtijd en hechting van de verf.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De coating is een siliconenvrije 2-componentenverf. Vergeleken met vergelijkbare eencomponentenverven is hij aanzienlijk beter bestand tegen mechanische belasting en chemisch beter bestand, met een hoge bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Het oppervlak is vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen, en kan heftruckverkeer aan. De coating is bedoeld voor gebruik binnen, op zwaar belaste industrie- en werkplaatsvloeren en in magazijnen en verkoopruimtes.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Geschikt voor heftrucks

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor hoeveel oppervlakte is één verpakking voldoende?
Een verpakking van 5 liter met 3,9 liter verf en 1,1 liter verharder is voldoende voor circa 20–25 m². Afhankelijk van de staat van de vloer worden twee lagen aanbevolen.

Op welke ondergronden kan ik schilderen?
De verf hecht op beton, gecoate vloeren, asfalt, egalisatiemiddel, straatstenen en open poreuze tegels. Op gecoate ondergronden zoals epoxyvloeren wordt een compatibiliteitstest aanbevolen voor de droogtijd en hechting.

Heb ik een grondverf nodig?
Voor minerale en sterk zuigende ondergronden, zoals open poreuze betonvloeren, is 2K Grondverf verkrijgbaar voor de voorbehandeling. Deze verbetert de hechting en neutraliseert verontreinigingen door olie, vet en emulsies.

Is de vloer bestand tegen heftruckverkeer?
Ja. De coating is geschikt voor heftrucks en heeft een hoge bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vloerverf-2k-hallencoating

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu